



中华人民共和国国家标准

GB/T 12385—2008
代替 GB/T 12385—1990

管法兰用垫片密封性能试验方法

Standard test method for sealability of gaskets for pipe flanges

2008-05-07 发布

2008-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准是对 GB/T 12385—1990《管法兰用垫片密封性能试验方法》的修订,与 GB/T 12385—1990 相比主要变化如下:

- 对标准的适用范围作了修改,增加了非石棉橡胶垫片,橡胶垫片,聚四氟乙烯垫片,膨胀或改性聚四氟乙烯垫片,柔性石墨复合垫片,具有非金属覆盖层的齿形金属、波形金属和波齿形金属垫片等;
- 针对所增加的垫片种类,补充增加了相应的试样预处理方法、垫片预紧应力、试验温度、试验介质压力等规定;
- 参照 ASTM F112 和 F37,本试验方法 B 中的泄漏率测量采用压降法,其试验装置、试验程序、泄漏率计算等规定作了相应改变;
- 增加了对主要测量仪器的一般规定;
- 增加了对试验次数和试验报告内容的规定。

本标准自实施之日起,代替 GB 12385—1990。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国管路附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:南京工业大学、中机生产力促进中心、浙江国泰密封材料股份有限公司、宁波天生密封件有限公司、宁波易天地信远密封技术有限公司、国家非金属矿制品质量监督检验中心、华东理工大学。

本标准主要起草人:顾伯勤、李俊英、吴益民、蔡仁良、陈晔、励行根、袁奕琳、雷建斌、冯梅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 12385—1990。

管法兰用垫片密封性能试验方法

1 范围

本标准规定了管法兰用垫片密封性能的 A、B 两种试验方法。

本标准的两种试验方法均适用于石棉橡胶垫片, 非石棉橡胶垫片, 橡胶垫片, 聚四氟乙烯垫片, 膨胀或改性聚四氟乙烯垫片, 柔性石墨复合垫片, 缠绕式垫片, 金属包覆垫片, 聚四氟乙烯包覆垫片, 具有非金属覆盖层的齿形金属、波形金属和波齿形金属垫片等。金属平垫片亦可参照该方法进行。

2 试验方法 A

2.1 试验装置

2.1.1 试验在专用的垫片综合性能试验装置上进行。试验装置由垫片加载系统、介质供给系统、测漏系统及试验法兰等组成, 如图 1 所示。




图 1 适用于试验方法 A 的垫片密封性能试验装置

2.1.2 垫片加载系统应能提供规定的垫片预紧应力并能控制恒定的加载、卸载速度。试验过程中垫片预紧应力的波动应在规定值的±2% 范围之内。当垫片预紧应力不大于 35 MPa 时, 加载、卸载速度为 0.2 MPa/s; 当垫片预紧应力大于 35 MPa 时, 加载、卸载速度为 0.5 MPa/s。

2.1.3 试验介质供给系统应能提供规定的试验介质压力。试验过程中介质压力的波动应在规定值的±2%范围之内。

2.1.4 泄漏率测量采用测漏空腔增压法,泄漏率计算基于理想气体定律。在垫片外侧、上下法兰面间设置一个密闭的环形测漏空腔,测漏空腔的容积 V 应经严格标定。测漏系统分辨率应不低于 $10^{-5} \text{ cm}^3/\text{s}$ 。

2.1.5 试验法兰采用模拟法兰,密封面为平面,法兰厚度与直径之比应不小于 1/3,法兰材料的弹性模量应为 195 GPa~210 GPa,密封面硬度应为 40HRC~50HRC,密封面表面粗糙度 R_a 应在 $3.2 \mu\text{m}$ ~ $6.3 \mu\text{m}$ 范围内。

2.1.6 测量试验介质压力的压力传感器的量程应不大于 10 MPa,误差不大于全量程的 0.5%,分辨率不低于 1 kPa。

2.1.7 测量测漏空腔温度的温度传感器量程应不大于 32°C,误差不大于全量程的 0.5%,分辨率不低于 0.01°C。

2.1.8 测量测漏空腔内微压力的压力传感器的量程应不大于 5 kPa,误差不大于全量程的 0.5%,分辨率不低于 0.5 Pa。

2.2 试样

2.2.1 试样选取后应在温度 21°C~30°C、相对湿度(50±6)%的环境下放置至少 48 h。

2.2.2 除另有规定外,试样的公称直径为 DN80,公称压力不大于 PN50。

2.3 试验条件

除另有规定外,试验条件按表 1 的规定。

表 1 试验条件


试样名称	垫片预紧应力 MPa	试验温度 °C	试验介质	试验介质压力 MPa
石棉橡胶垫片	40	23±5	99.9%的 工业氮气	4.0
非石棉橡胶垫片 聚四氟乙烯垫片和改性聚四氟 乙烯垫片	35			4.0
膨胀聚四氟乙烯垫片	25			4.0
橡胶垫片	7			1.0
柔性石墨复合垫片	35			1.1 倍公称压力
具有非金属覆盖层的齿形金属、 波形金属和波齿形金属垫片	45			1.1 倍公称压力
金属包覆垫片	60			1.1 倍公称压力
聚四氟乙烯包覆垫片	35			1.1 倍公称压力
缠绕式垫片	70			1.1 倍公称压力

2.4 试验程序

2.4.1 用溶剂(如丙酮)仔细清洗法兰密封面,垫片对中安装。

2.4.2 按表 1 的规定,对垫片施加预紧应力,达到规定值后保持 15 min。

2.4.3 标定测漏空腔的容积。



1——温度传感器；	10——阀门；
2——压力传感器；	11——阀门；
3——载荷传感器；	12——试验介质；
4——上法兰；	13——缓冲罐；
5——垫片；	14——压力源；
6——下法兰；	15——密封空腔；
7——油缸；	16——放空管路及阀门；
8——阀门；	17——数据采集系统。
9——标准容器；	

图 2 适用于试验方法 B 的整片密封性能试验装置

3.2 试样

3.2.1 试样选取后应按 2.2.1 的规定进行预处理。

3.2.2 试样尺寸按 2.2.2 的规定。

3.3 试验条件

除另有规定外，试验条件按表 1 的规定。

3.4 试验程序

3.4.1 按 2.4.1 的规定, 清洗法兰密封面并安装垫片。

3.4.2 按 2.4.2 的规定,对垫片施加预紧应力。

3.4.3 标定密封空腔的容积:

3.4.3.1 开启阀门 8 和阀门 10, 系统放空。

3.4.3.2 关闭阀门 8,开启阀门 11,向密封室腔中导入压力为 p_3 的试验介质。

3.4.3.3 关闭阀门 11,开启阀门 8,测出密封空腔与标准容器相连通后的平衡压力 p_{e_8}

3.4.3.4 密封空腔的容积按式(3)计算:

式中：

V_1 ——密封空腔的容积,单位为立方厘米(cm^3);

V_B ——标准容器的容积,单位为立方厘米(cm^3);

P_B ——标准容器中的初始绝对压力,单位为帕(Pa);

p —密封空腔中导人的试验介质的绝对压力,单位为帕(Pa);
 p_0 —标准容器与密封空腔连通后的绝对压力,单位为帕(Pa)。

3.4.3.5 上述标定应重复三次,以三次测得的 V_s 值的算术平均值作为密封空腔的容积,各次测得的 V_s 值对平均值的偏差不应大于 3%。

3.4.4 开启阀门 10,关闭阀门 8。

3.4.5 开启阀门 11,按表 1 的规定,通入试验介质,当介质压力达到规定值后保持 10 min,关闭阀门 11。

3.4.6 开始测漏,记录测漏开始时密封空腔内的压力 p_3 和温度 T_3 ,并开始记时,记录测量结束时密封空腔内的压力 p_4 和温度 T_4 。测量时间视泄漏率大小而定,通常为 2 min~10 min。

3.5 试验次数

从同一样本中选取若干个试样，并随机抽取不少于三个试样进行试验。

3.6 泄漏率计算和试验结果

3.6.1 泄漏率按式(4)计算:

式中：

L_v ——体积泄漏率, Ncm^3/s ;

P_{st} ——标准状况下大气压力,101 325 Pa;

T_0 ——标准状况下大气绝对温度,273.16 K;

P_0 ——测漏开始时密闭空腔内的绝对压力,单位为帕(Pa);

九——测漏结束时密封空腔内的绝对压力,单位为帕(Pa);

T_1 ——测漏开始时密封空腔内的绝对温度,单位为开(K);

T_f ——测漏结束时密封空腔内的绝对温度,单位为开(K);

V = 密封容腔的容积, 单位为立方厘米(cm^3);

t —测漏时间, 单位为秒(s)

3.6.2 取全部试验的平均值作为最终的试验结果。取两位有效数字。

4 试验报告

试验报告应包括以下内容。

- 本试验方法的标准号和采用的试验方法(方法 A 或方法 B);
 - 试验垫片的名称、材料、尺寸、标记;
 - 试样编号、数量;
 - 试验条件(垫片预紧应力、试验温度、试验介质和压力、试验时间);
 - 试验结果(每个试样的泄漏率值及该样品的平均值);
 - 试验人员、日期。

中华人民共和国
国家标准
管法兰用垫片密封性能试验方法

GB/T 12385—2008

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 12 千字
2008 年 9 月第一版 2008 年 9 月第一次印刷

*
书号: 155066 · 1-32243

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 12385-2008